

# fugi-fix<sup>.de</sup>

## PFLASTERFUGENMÖRTEL

## fugi-fix schlämmbar

### Allgemein

fugi-fix schlämmbar ist **1-komponentig** und basiert auf Quarzsand, flüssigem Polybutadien und Leinölen. Das Material ist vakuum verpackt.

### Anwendungsbereiche

- Verfügung von sämtlichen Pflasterbelägen im Fußgängerbereich
- Ab **5 mm Fugenbreite** und 30 mm Fugentiefe
- **Ab 20 mm Fugentiefe** bei Verlegung mit drainfähigem Unterbau inkl. Haftbrücke

Produkt	Farbe	Art.-Nr.	Gebinde	VPE
fugi-fix schlämmbar	sand	028001-1	25 kg	40 Eimer
fugi-fix schlämmbar	grau	028002-1	25 kg	40 Eimer
fugi-fix schlämmbar	anthrazit	028003-1	25 kg	40 Eimer

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

**fugi-fix**  
c/o Nadler Straßentechnik GmbH



STAND  
04/2021



### Vorteile

- Für keramische Platten geeignet
- Für schmale Fugen hervorragend geeignet
- **Verarbeitungsfertig, 1-komponentig**
- Material kann eingeschlämmt werden
- Dauerhafter Fugenschluss
- Dauerhaft wasserdurchlässig
- Ab +1°C Untergrundtemperatur verarbeitbar

### Technische Daten

Zusammensetzung:	Quarzsand, flüssiges Polybutadien, Leinöle
Farben:	sand/hell, grau, anthrazit
Dichte:	1,46 g/cm <sup>3</sup>
Druckfestigkeit:	6,9 N/mm <sup>2</sup>
Biegezugfestigkeit:	3,2 N/mm <sup>2</sup>
Wasserdurchlässigkeit:	ca. 11 l/min./m <sup>2</sup>
Verarbeitungstemperatur:	+1°C bis +35°C

Fraunhoferstraße 3 | D-85301 Schweitenkirchen  
Tel.: 0 84 44 - 92 400 - 0 | Fax: 92 400 - 40  
E-Mail: info@fugi-fix.de | Web: www.fugi-fix.de

# fugi-fix schlämmbar

## Technisches Merkblatt

### Benötigte Werkzeuge

- Gummischieber
- Gieskanne / Gartenschlauch mit Brausestrahl
- Haarbesen

### Untergrund

Tragschicht und Bettung müssen entsprechend den zu erwartenden Verkehrsbelastungen hergestellt werden. Beachten Sie dazu die geltenden Merkblätter und Regelwerke. Die Belastung der Pflasterfläche darf keine nachfolgenden Setzungen oder eine Lockerung des Pflasterverbunds hervorrufen. Die Untergrundtemperatur muss mindestens +1 °C betragen.

### Vorbereitung

Fugen auf mindestens 30 mm Tiefe reinigen (Mindestfugenbreite 5 mm). Die zu verfugende Fläche ist vor der Verfugung grundsätzlich von Verschmutzungen jeglicher Art zu reinigen. Angrenzende, nicht zu verfugende Flächen werden abgelebt. Die Fläche vor der Verarbeitung kräftig vormässen. Bei stark saugenden Oberflächen wird empfohlen, die Steine durch entsprechend intensives Vormässen kräftig mit Wasser vollsaugen zu lassen. Stehendes Wasser in den Fugen ist stets zu vermeiden.

### Verarbeitung

Deckel des Eimers und Vakuumbbeutel öffnen. Material vollständig auf der zu verfugenden Fläche ausbringen. Für eine einfache Verarbeitung das Material auf mehrere Stellen verteilen. Den Mörtel bei Fugen ab 8 mm mit einem Gummischieber tief, fest und verdichtend in die Fugen einarbeiten. Bei Fugen von 5 - 7 mm wird empfohlen, das Material mit einem leichten dauerhaften Sprühstrahl und einem Gummischieber einzuschlämmen. Dies ist selbstverständlich auch bei Fugen ab 8 mm von Vorteil, wenn eine hohe Fließfähigkeit erwünscht ist.

**Verarbeitungszeit: ca. 20 - 30 Minuten bei +20 °C Verarbeitungstemperatur**

Anschließend die Steinoberfläche mit einem gröberen Haarbesen (Bsp. Kokosbesen) von allen Mörtelresten befreien (diagonal zur Fuge abkehren) und im Anschluss mit einem feinen Haarbesen die Fläche endreinigen. Abgekehrtes Material bitte nicht mehr verwenden.

### Nachbehandlung

In der Aushärtphase die Fläche vor starkem Regen schützen. Dabei darf der Regenschutz nicht direkt auf die Fläche aufgelegt werden, damit Luft zirkulieren kann. Bei eingekehrtem Material kann die Fläche nach Ablauf von 24 Stunden, bei eingeschlammtem Material nach 36 Stunden, begangen werden. Die vollständige Freigabe sollte frühestens nach 6 - 7 Tagen erfolgen.

Nach der Verfugung verbleibt ein hauchdünner Kunststofffilm auf der Steinoberfläche, der die Farbgebung des Steines intensiviert und vor Verschmutzungen schützt. Dieser Film verschwindet jedoch bei freier Bewitterung der Fläche und durch Abrieb im Laufe der Zeit.

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.



## fugi-fix schlämmbar

### Technisches Merkblatt

#### Materialverbrauch

Verbrauch in kg von fugi-fix schlämmbar pro m<sup>2</sup> bei 30 mm Fugentiefe, 5 mm Fugenbreite für nachfolgende Steingrößen



cm	4	6	10	12	16	20	40	60	80	100	120
4	9,7	8,2	7,0	6,6	6,2	-	-	-	-	-	-
6	8,2	6,7	5,5	5,1	4,7	-	-	-	-	-	-
8	7,4	5,9	4,7	4,3	3,9	3,6	-	-	-	-	-
10	7,0	5,5	4,2	3,8	3,4	3,2	2,6	-	-	-	-
12	-	5,1	3,8	3,5	3,1	2,8	2,3	-	-	-	-
16	-	-	3,4	3,1	2,7	2,4	1,9	-	-	-	-
20	-	-	3,2	2,8	2,4	2,1	1,6	1,4	1,3	-	-
40	-	-	-	-	-	1,6	1,1	0,9	0,8	0,8	0,7
60	-	-	-	-	-	1,4	0,9	0,7	0,6	0,9	0,5
80	-	-	-	-	-	-	0,8	0,6	0,5	0,5	0,5
100	-	-	-	-	-	-	0,8	0,6	0,4	0,4	0,4
120	-	-	-	-	-	-	0,7	0,5	0,4	0,4	0,4

#### Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei lagern, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.  
Lagerdauer: 12 Monate

#### Gefahren

Beachten Sie die allgemeinen Schutzvorschriften der Berufsgenossenschaft sowie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge in den Sicherheitsdatenblättern und auf den Liefergebinden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

#### Entsorgung

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden. Materialreste gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgen.

#### Hinweis

Grundlage dieses Technischen Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Es dient der unverbindlichen Beratung und Information. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte. Es handelt sich dabei nicht um rechtsverbindlich zugesicherte Eigenschaften.

Alle Zeitangaben beziehen sich auf +20 °C Untergrundtemperatur. Die Aushärtezeit nimmt mit sinkender Temperatur zu. Es empfiehlt sich, vor der vollflächigen Verarbeitung eine Musterfläche anzulegen.

Falls nicht beschriebene Nutzungsarten oder andere Bedingungen zu berücksichtigen sind, bitte Beratung anfordern. Die Verarbeitung sollte erst nach schriftlicher Freigabe durch Unterschriftsberechtigten der Fa. Nadler Straßentechnik GmbH erfolgen.

Bitte fordern Sie unser ergänzendes Sicherheitsdatenblatt an.

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.