



STAND
02/2024

MULTIPHALT HOLZPHALT



Beschreibung

Multiphalt erhöht dauerhaft die Griffigkeit auf etlichen Untergründen beispielsweise auf Holzbrücken und selbst auf Stahl.

In Schwarz oder in Farbe erhältlich.

Es kann ebenso zur farbigen Beschichtung von Asphalt- und Betonbelägen genutzt werden



	Gebinde	VPE	Art.Nr.
Multiphalt schwarz	25 kg	12 Eimer	016051
Multiphalt Color	25 kg	12 Eimer	016050
Pigmentpaste Rot	1 kg	1 Dose	016055
Pigmentpaste Gelb	1 kg	1 Dose	016056
Pigmentpaste Weiß	1 kg	1 Dose	016057
Pigmentpaste Grün	1 kg	1 Dose	016058



Anwendungsbereich

- Griffigkeitsbeschichtung von Holzbrücken
- Farbige Beschichtung von Asphalt- und Betonbelägen



Dauerhaft griffige Beschichtung von Holzbrücken



Einfache Verlegung



Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, selbst auf Stahl



Einfärbbar



Wasserdampfdurchlässig




Witterungsbeständig



Technische Daten

Zusammensetzung	polymermodifizierte Bitumenemulsion und mineralische Füllstoffe
Ausführungen	Schwarz, Weiß oder Farblich
Haftzugfestigkeit	1,0 N/mm ²
Dichte	1,0 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C
Lagerdauer	3 Monate

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.



MULTIPHALT HOLZPHALT

STAND
02/2024

UNTERGRUND

Der zu sanierende Bereich muss sauber, frei von Eis und losen oder haftungsmindernden Bestandteilen sein.

VORBEREITUNG

Das Material vor Gebrauch gründlich mit einem mechanischen Rührwerk aufrühren.

VERARBEITUNG

Als erstes eine Schicht von ca. 1,2 bis 1,4 kg/m² aufbringen. In die nasse Emulsion ca. 8 kg/m² 2/5 Edelsplitt streuen (mit Überschuss arbeiten).

Nachdem die Emulsion ganz gebrochen und der Edelsplitt ordentlich eingebunden ist, wird das überschüssige Abstreumaterial abgekehrt.

Anschließend wird eine zweite Schicht Emulsion mit ca. 1,3 - 1,5 kg/m² aufgebracht, damit wird die 1. Schicht satt eingebunden. Im Anschluss mit etwa 12 kg/m² 1/3 Edelsplitt abstreuen.

Die Oberfläche wird nun abschliessend gewalzt und kann nach 24 h bei +20°C freigegeben werden. Nach 14 Tagen kann der überschüssige Splitt abgekehrt werden.

MATERIALVERBRAUCH

1. Schicht: 1,2 bis 1,4 kg/m²

2. Schicht: 1,3 bis 1,5 kg/m²

REINIGUNG

Bei Hautkontakt mit Wasser und Seife unverzüglich abwaschen, ggf. verschmutzte Werkzeuge mit Wasser reinigen.

LAGERUNG

Kühl und trocken lagern, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Vor Frost schützen.

Lagerdauer: 3 Monate im ungeöffneten Originalgebinde

GEFAHREN

Beachten Sie die allgemeinen Schutzvorschriften der Berufsgenossenschaft sowie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge in den Sicherheitsdatenblättern und auf den Liefergebinden.

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

Das Produkt enthält keine gefährlichen Bestandteile gemäß REACH / GHS.


Kein besonderes Umweltrisiko.

EMPFEHLUNG: Einweisung vor erster Verarbeitung durch Nadler-Anwendungstechniker

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.



MULTIPHALT / HOLZPHALT



MULTIPHALT HOLZPHALT

STAND
02/2024

ENTSORGUNG

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können via **INTERZERO®** zur Wiederverwertung / Recycling zugeführt werden.

Hotline: +49 2203 9147-1500 | Hersteller-Nr. 286594

interzero®

Materialreste können gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

HINWEIS

Grundlage dieses Technischen Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Es dient der unverbindlichen Beratung und Information.

Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte. Es handelt sich dabei nicht um rechtsverbindlich zugesicherte Eigenschaften.

Falls nicht beschriebene Nutzungsarten oder andere Bedingungen zu berücksichtigen sind, bitte Beratung anfordern. Die Verarbeitung sollte erst nach schriftlicher Freigabe durch Unterschriftsberechtigten der Fa. Nadler Straßentechnik GmbH erfolgen.

Bitte fordern Sie unser ergänzendes Sicherheitsdatenblatt an.

**MULTIPHALT / HOLZPHALT**

EMPFEHLUNG: Einweisung vor erster Verarbeitung durch Nadler-Anwendungstechniker

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

