



NAHTKLEBER

STAND
03/2024



Beschreibung

Nadler **Nahtkleber** ist eine einbaufertige, polymer-modifizierte Bitumenmasse zur dauerhaften Verbindung von Nähten zwischen Asphaltsschichten. Nadler **Nahtkleber** zeichnet sich durch eine einfache Verarbeitung sowie eine besonders hohe Haft- und Klebkraft aus.



	Art.Nr.	Gebinde	VPE
Nahtkleber	023001	25 kg	12 Eimer



Anwendungsbereich

- Fachgerechte Herstellung von Längsnähten zwischen Asphaltsschichten beim bahnenweisen Einbau „heiß an kalt“ sowie von Quernähten bei Arbeitsunterbrechungen gemäß ZTV Asphalt-StB 07/13.



Ohne Voranstrich kalt verarbeitbar
(**maschinell oder von Hand**)



Besonders hohe Haft- und Klebkraft



Hohe Nass-Standfestigkeit durch
thixotrope Einstellung



Schnell ablüftend



Entspricht den Anforderungen der
TL Sbit-StB 15



Technische Daten

Chemische Basis	polymermodifiziertes Bitumen, Lösungsmittel und mineralische Zuschlagstoffe
Konsistenz	pastös
Dichte	ca. 1,0 g/cm ³
Geruch	charakteristisch
Farbe	schwarz
Lagerdauer	12 Monate




weitere Produktinformationen

Einfach QR-Code scannen
für Sicherheitsdatenblätter und
weitere Produktinformationen

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.





NAHTKLEBER

UNTERGRUND

Die zu behandelnde Nahtflanke muss trocken, sauber und frostfrei sein.

VORBEREITUNG

Nach längerer Lagerung kann die Masse sedimentieren. Die Gebinde müssen vor dem Verarbeiten gründlich aufgerührt werden.

VERARBEITUNG

Die Verarbeitung kann manuell mit Pinsel oder mit Spachtel erfolgen. Ebenso ist ein maschinelles Aufbringen möglich. Die Abluftzeit ist witterungsabhängig. Der Asphalteinbau kann nach ca. 30 Minuten erfolgen, sollte aber möglichst am selben Tag durchgeführt werden. Verschmutzungen des **Nahtklebers** in der Zeit bis zum Asphalteinbau müssen vermieden werden. Die mit **Nahtkleber** behandelte Fläche darf nicht vom Baustellenverkehr befahren werden.

MATERIALVERBRAUCH

Nahtflanken werden gemäß ZTV-Asphalt mit 50 g / cm Flankenhöhe und Laufmeter mit Bindemittel angereichert. Bei 4 cm Flankenhöhe sind somit 200 g **Nahtkleber** / lfm aufzutragen.

LAGERUNG

Kühl und trocken lagern, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Lagerdauer: 12 Monate

LIEFERFORM

25 kg Hobbock


REINIGUNG

Werkzeuge können mit geeignetem Reiniger, z.B. Nadler B-EX Bitumenreiniger gereinigt werden.

EMPFEHLUNG: Einweisung vor erster Verarbeitung durch Nadler-Anwendungstechniker

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.





NAHTKLEBER



GEFAHREN

Beachten Sie die allgemeinen Schutzvorschriften der Berufsgenossenschaft sowie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge in den Sicherheitsdatenblättern und auf den Liefergebinden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar, H315-Verursacht Hautreizungen, H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

ENTSORGUNG

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können via **INTERZERO®** zur Wiederverwertung / Recycling zugeführt werden.

Hotline: +49 2203 9147-1500 | Hersteller-Nr. 286594

interzero®

Materialreste können gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

HINWEIS

Grundlage dieses Technischen Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Es dient der unverbindlichen Beratung und Information.

Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte. Es handelt sich dabei nicht um rechtsverbindlich zugesicherte Eigenschaften.

Falls nicht beschriebene Nutzungsarten oder andere Bedingungen zu berücksichtigen sind, bitte Beratung anfordern. Die Verarbeitung sollte erst nach schriftlicher Freigabe durch Unterschriftsberechtigten der Fa. Nadler Straßentechnik GmbH erfolgen.

Bitte fordern Sie unser ergänzendes Sicherheitsdatenblatt an.



NAHTKLEBER

EMPFEHLUNG: Einweisung vor erster Verarbeitung durch Nadler-Anwendungstechniker

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.