



STAND
03/2024

PORENFÜLLMASSE MM



Beschreibung

Porenfüllmasse MM ist eine einbaufertige lösemittelhaltige Bitumenschlämme mit feinkörnigem Sand zur Regenerierung ausgemagerter Flächen, auf denen das Bitumen durch die Witterung ausgebrannt ist.



Anwendungsbereich

- Oberflächenversiegelung von Asphaltdecken gemäß ZTV BEA-StB
- Auffrischung gealterter Asphaltdeckschichten
- Versiegelung von rauen und offenporigen Asphaltflächen
- Verlängerung der Gebrauchsdauer der Asphaltflächen
- Schutz vor weiterer Beschädigung von ausgemagerten und nur oberflächlich angegriffenen Deckschichten



Technische Daten

Zusammensetzung	lösemittelhaltige Bitumenmasse mit mineralischen Zuschlagstoffen
Dichte	ca. 1,30 g/cm ³ (bei 25 °C)
Feststoffgehalt	> 70 %
Lagerdauer	12 Monate



	Art.Nr.	Gebinde	VPE
Porenfüllmasse MM	012017-1	30 kg	1 Eimer



Gebrauchsfertig



Porenfüllung und Versiegelung (in einem Arbeitsgang)



Dringt besonders gut in Poren und Vertiefungen ein



Besonders geschmeidig in der Verarbeitung



Wirkt regenerierend auf das bitumenöse Bindemittel



Schnell trocknend - rasche Freigabe



Dauerhaftes Sanierungsergebnis




Unmittelbar resistent gegen Oberflächenwasser



PORENFÜLLMASSE MM

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

PORENFÜLLMASSE MM

STAND
03/2024

UNTERGRUND

Die Deckenoberfläche ist sorgfältig zu reinigen. Der Untergrund muss trocken, ebenflächig und gut verdichtet sein. Die Arbeiten sind nur bei trockener Witterung auszuführen. Die Außen- und Oberflächentemperatur sollte + 5 °C nicht unterschreiten.

VORBEREITUNG

Porenfüllmasse MM vor dem Verarbeiten gründlich aufrühren.

VERARBEITUNG

Die **Porenfüllmasse** wird nach sorgfältiger Reinigung und gründlichem Aufrühren auf der schadhafte Fläche verteilt und mit einer harten Gummilippe scharf abgezogen.

Bei frisch verlegten Asphaltdeckschichten sollte der Auftrag erst nach einer Bewitterungsdauer von ca. 4 Wochen erfolgen. Es empfiehlt sich bei der Verarbeitung auf frischen Asphaltdecken eine Probefläche anzulegen, da ggf. Aufweichungserscheinungen in der behandelten Schicht auftreten können.

Die behandelten Flächen dürfen erst befahren werden nachdem die Schlämme vollständig abgetrocknet ist. Die Trocknungszeit beträgt je Schlämmelage etwa 2 - 3 Std. Tiefere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen den Trocknungsvorgang.

Der Auftrag einer zweiten Schicht sollte erst nach vollständiger Durchtrocknung der ersten Lage erfolgen. **Porenfüllmasse MM** dient nicht als Profilausgleich.

MATERIALVERBRAUCH

Der Materialverbrauch variiert mit der Beschaffenheit des Untergrundes.

Einfache Schlämmelage:

ca. 0,8 - 1,5 kg/m²

Doppelte Schlämmelage:

1. Schlämmelage: ca. 1,0 - 1,5 kg/m²
2. Schlämmelage: ca. 0,6 - 1,2 kg/m²

REINIGUNG

Werkzeuge sofort nach der Verarbeitung mit Wasser reinigen. Ausgehärtetes Bindemittel mit Spezialreiniger (z.B. Nadler B-EX Bitumenreiniger) entfernen.

LAGERUNG

Kühl und trocken lagern, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Stehend lagern.


Lagerdauer: 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde.

EMPFEHLUNG: Einweisung vor erster Verarbeitung durch Nadler-Anwendungstechniker

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.



PORENFÜLLMASSE MM

STAND
03/2024

GEFAHREN

Beachten Sie die allgemeinen Schutzvorschriften der Berufsgenossenschaft sowie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge in den Sicherheitsdatenblättern und auf den Liefergebinden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

Das Produkt ist hoch entzündlich – Zündquellen fernhalten!

ENTSORGUNG

restentleerte Verpackungen können via **INTERZERO®** zur Wiederverwertung / Recycling zugeführt werden.

Hotline: +49 2203 9147-1500 | Hersteller-Nr. 286594

Materialreste gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgen.

HINWEIS

Grundlage dieses Technischen Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Es dient der unverbindlichen Beratung und Information. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte. Es handelt sich dabei nicht um rechtsverbindlich zugesicherte Eigenschaften.

Falls nicht beschriebene Nutzungsarten oder andere Bedingungen zu berücksichtigen sind, bitte Beratung anfordern. Die Verarbeitung sollte erst nach schriftlicher Freigabe durch Unterschriftsberechtigten der Fa. Nadler Straßentechnik GmbH erfolgen.

Bitte fordern Sie unser ergänzendes Sicherheitsdatenblatt an.



PORENFÜLLMASSE MM

EMPFEHLUNG: Einweisung vor erster Verarbeitung durch Nadler-Anwendungstechniker

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.