



**ECOPHALT 1nr**

STAV  
06/2022



### Popis

**Ecophalt®** je hotový za studena zpracovatelný opravný asfalt umožňující ekonomicky výhodnou a rychlou sanaci mrazem poškozených míst a výtluků.



	Č. výr.	Balení	VPE
<b>Ecophalt® 0/5 Nádoby</b>	014665-1	20 kg	32 nádob
<b>Ecophalt® 0/5 Sáčky</b>	014668-1	20 kg	50 sáčků
<b>Základní nátěr ve spreji</b>	014022-1	600 ml	12 dávek



### Oblast použití

- Sanace mrazem poškozených míst a výtluků
- Vyrovnání poklesu
- povrchu Dočasné rampy



**100% bez rozpouštědla**



**Rychlá a ekonomicky výhodná sanace**



**Mimořádně pohodlné zpracování**



**Použitelnost za každého počasí**



### Technické údaje

Složení	Asfaltová směs na bázi emulze, bez rozpouštědel
Hustota	cca 2,5 g/cm <sup>3</sup>
Zrnitost	0/5
Velikosti balení	20kg nádoba, příp. sáčků
Doba skladování	12 měsíců


Informace otištěné v tomto prospektu vycházejí ze zkušeností a současného stavu vědy a praxe, nejsou však závazné a nezakládají smluvní právní vztah.



**ECOPHALT**

BUDOUCNOST JE  
BEZ  
ROZPOUŠTĚDEL

**1nr**



## PODKLAD

Očištění podkladu od nečistot, volných částí, nepřilnavých složek a ledu/sněhu.

Teplota zpracování -20 °C (při odpovídajícím skladování) až +35 °C

## ZPRACOVÁNÍ

**Ecophalt®** s mírným navýšením naneste na poškozené místo a zhutněte vhodným nástrojem (ručním kompresorem, vibrační deskou, malým válcem).

Pro lepší propojení vrstev je možno na poškozené místo předtím nanést základní nátěr ve spreji značky Nadler. Nanesený trimer se poté musí nechat před dalším zpracováním minimálně 15 minut odvětrat (při teplotě +20 stupňů).

Tloušťka nánosu: 15-50 mm

Nevhodný pro chodníky a plochy s malým provozem vozidel.

**V těchto případech použijte pro dlouhodobou sanaci přípravek Nadler Biophalt®.**

## SPOTŘEBA MATERIÁLU

Spotřeba materiálu cca 25 kg/m<sup>2</sup> při tloušťce vrstvy 1 cm.

## ČIŠTĚNÍ

Nástroje ihned po zpracování umyjte vodou.

Vytvrzené pojivo odstraňte speciálním čisticím přípravkem (např. odstraňovačem živice Nadler B-EX).

## SKLADOVÁNÍ

Skladujte v chladu a suchu, předcházejte přímému slunečnímu záření.

**Doba skladování:** 12 měsíců v originálním uzavřeném obalu


## NEBEZPEČÍ

Věnujte pozornost všeobecným bezpečnostním předpisům profesního sdružení, jakož i upozorněním na nebezpečí a bezpečnostním doporučením uvedeným v bezpečnostních datových listech a na dodaných baleních. Používejte osobní ochranné prostředky. Během používání nejezte, nepijte a nekuřte.

**DOPORUČENÍ:** Před první aplikací kontaktujte technika společnosti NADLER / ENERGY PRO

Informace otištěné v tomto prospektu vycházejí ze zkušeností a současného stavu vědy a praxe, nejsou však závazné a nezakládají smluvní právní vztah.





## LIKVIDACE

K recyklaci odvádějte jen nádoby beze zbytků. Zbytky materiálu lze zlikvidovat podle **AVV-ASN: 170302** (živičné směsi s výjimkou těch, které spadají pod 170301).

## UPOZORNĚNÍ

Tento Technický list je založen na dosavadních zkušenostech s používáním. Slouží k nezávadnému poradenství a informací.

Všechny v něm uvedené hodnoty jsou průměrné hodnoty. Přitom se nejedná o právně přislíbené vlastnosti.

Nelze-li dodržet popsané způsoby použití nebo jiné podmínky, vyžádejte si poradenství. Zpracování by mělo proběhnout až po písemném povolení ze strany osoby oprávněné k podpisu za společnost Nadler Straßentechnik GmbH.

Vyžádejte si prosím náš doplňující bezpečnostní datový list.



ECOPHALT



BUDOUCNOST JE  
BEZ  
ROZPOUŠTĚDEL



**DOPORUČENÍ:** Před první aplikací kontaktujte technika společnosti NADLER / ENERGY PRO

Informace otištěné v tomto prospektu vycházejí ze zkušeností a současného stavu vědy a praxe, nejsou však závazné a nezakládají smluvní právní vztah.