



# TEKUTÝ ASFALT **HD**

STAV  
06/2022



## i

### Popis

**Tekutý asfalt HD** je dvousložková hmota na bázi akrylátové pryskyřice bez rozpouštědel.

Materiál je vhodný pro rychlé opravy asfaltových i betonových povrchů.

Díky nízké tendenci ke smršťování lze bez problémů vyplnit i větší nerovnosti.

## ←

### Oblast použití

- Sanace poškozených míst
- Vyplňování nerovností a prohlubní
- Vyplňování vývrtů
- Vyrovnávání kolem konstrukčních prvků, jako např. kanalizačních šachet a uličních vpustí

## ⚙️

### Technické údaje

Složení	opravná hmota na bázi MMA, peroxidové vytvrzování, s barevnými pigmenty a minerálními aditivy pro přilnavost
Hustota	2 kg/l (při +20°C)
Barevný odstín	černošedý
Velikost obalu	18 kg (15 kg prášku a 3 kg pryskyřice)
Doba skladování	6 měsíců

## 📦

	Výr. č.	Balení	ks/pal
Tekutý asfalt <b>HD</b> prášek	011050	15 kg	50 pytlů
Tekutý asfalt <b>HD</b> pryskyřice	011051	3 kg	50 kbelíků
Penetrace	011036	2 kg	1 kbelík
BPO katalyzátor	011026	100 g	1 sáček
Kamenivo QS 2/8	011053	25 kg	1 pytel



**Zejména pro vysoce zatížené oblasti**  
(letišť, kruhové objezdy atd.)



**Rychlé uvolnění provozu**  
**i při nízkých teplotách**



**Snadná a rychlá aplikace**



**Vysoce odolný proti oděru**  
**s trvanlivou přilnavostí**



**Pro vrstvy o tloušťce 5 - 30 mm**  
**(s kamenivem do 80 mm)**




**Bez rozpouštědel**



**Lze použít i na beton**  
**(s použitím penetrace)**

Informace otištěné v tomto prospektu vycházejí ze zkušeností a současného stavu vědy a praxe, nejsou však závazné a nezakládají smluvní právní vztah.



## PODKLAD

Všechny podklady musí být suché, bez prachu, oleje a volných částí. Staré vodorovné dopravní značení musí být před aplikací odstraněno. Musí být zaručena pevnost podkladu.

**Tekutý asfalt HD** nesmí být aplikován na vlhké podklady.

- **Aplikace na asfalt**  
Na asfaltové povrchy se materiál nanáší přímo na podklad. Na nové asfaltové povrchy musí být **Tekutý asfalt HD** aplikován nejméně 6 týdnů po pokládce vrstev.
- **Aplikace na cementové a betonové podklady**  
U cementových nebo betonových podkladů je třeba předem vhodnými metodami (např. frézováním nebo tryskáním) odstranit drobné a přilnavost snižující části povrchu.  
Pro tyto podklady je naprosto nezbytný penetrační nátěr **NADLER CRYL-GRUND**.  
Pro lepší přilnavost by měla být penetrace posypána křemičitým pískem (0,6 - 1,2).

Pro kontrolu přilnavosti se doporučuje provést předem zkoušku (15 cm x 15 cm).

## APLIKACE

Pro aplikaci se doporučuje použít elektrické míchadlo.

Nejprve nalijte do vědra pryskyřici a za stálého míchání pomalu přidávejte práškovou složku. Pokud je třeba přidejte následně také kamenivo QS 2/8 a míchejte přibližně 2 minuty, dokud nevznikne homogenní hmota, kterou ihned aplikujte na požadované místo.

Doba zpracování je přibližně 15 minut (při teplotě +20°C).

**Tekutý asfalt HD** nelze stáhnout na nulu. Minimální tloušťka vrstvy je 5 mm.

Při tloušťce vrstvy větší než 80 mm lze **Tekutý asfalt HD** nanášet po vrstvách.

## ČIŠTĚNÍ

Nářadí použité při aplikaci je třeba ihned po použití vyčistit octanem, ethylem nebo acetonem.

## SPOTŘEBA MATERIÁLU

Spotřeba směsi základní hmoty je 2 kg/m<sup>2</sup> při tloušťce vrstvy 1 mm.

Tloušťka vrstvy	Komponenty	Množství
5 - 30 mm	Tekutý asfalt HD Pryskyřice Tekutý asfalt HD Prášek	3 kg = 18 kg 15 kg
20 - 80 mm	Tekutý asfalt HD Pryskyřice Tekutý asfalt HD Prášek Kamenivo QS 2/8	3 kg = 23 kg 15 kg 5 kg
> 80 mm	aplikace po vrstvách	


**DOPORUČENÍ:** Před první aplikací kontaktujte technika společnosti NADLER / ENERGY PRO

Informace otištěné v tomto prospektu vycházejí ze zkušeností a současného stavu vědy a praxe, nejsou však závazné a nezakládají smluvní právní vztah.



# HD

# TEKUTÝ ASFALT



## SKLADOVÁNÍ

Skladujte na chladném a suchém místě, vyhněte se přímému slunečnímu záření.

**Doba skladování:** 6 měsíců - v neotevřeném původním obalu při teplotě nižší než +25 °C.

## NEBEZPEČÍ

Dodržujte obecné ochranné předpisy zaměstnavatele a bezpečnostní pokyny uvedené v bezpečnostních listech a na dodaných obalech. Používejte osobní ochranné prostředky. Během používání nejezte, nepijte a nekuřte.

## LIKVIDACE

Recyklujte pouze prázdné nádoby. Zbytky materiálu lze zlikvidovat dle AVV-ASN: 070208\* a 150110\* (pryskyřice) / AVV-ASN: 010409 a 150101 (prášek).

## POZNÁMKA

Tento technický list vychází z našich předchozích zkušeností s aplikacemi. Slouží jako nezávazná rada a informace.

Všechny hodnoty v něm obsažené jsou průměrné hodnoty. Nejedná se o právně závazné vlastnosti.

Pokud je třeba řešit jiné, než popsané způsoby použití nebo za jiných podmínek, požádejte o radu technika. K jejich zpracování by mělo dojít pouze po písemném schválení oprávněnou osobou společnosti Nadler Straßentechnik GmbH.

Vyžádejte si náš doplňkový bezpečnostní list.



# HD /

# TEKUTÝ ASFALT

**DOPORUČENÍ:** Před první aplikací kontaktujte technika společnosti NADLER / ENERGY PRO

Informace otištěné v tomto prospektu vycházejí ze zkušeností a současného stavu vědy a praxe, nejsou však závazné a nezakládají smluvní právní vztah.